


GHP silber 20 R

Glasbeschichtete High-Performance Folie Technische Daten

	Single Pane	Double Pane
Sichtbare Lichttransmission	15 %	14 %
Tageslicht-Reflexion (innen)	63 %	65 %
Tageslicht-Reflexion (außen)	63 %	65 %
Ultra Violet Block	99.9 %	99.9 %
Reflexion Gesamt-Sonnenenergie	64 %	66 %
Transmission Gesamt-Sonnenenergie	11 %	10 %
Absorption Gesamt-Sonnenenergie	25 %	24 %
Emissivity (Room Side)	0.84	0.84
Blendreduktion	84 %	83 %
Shading Coefficient	0.20	0.16
Durchlassgrad Gesamtenergie (G-Wert)	0.17	0.14
U-Value Winter (IP)	1.04	0.48
U-Value Winter (SI)	5.91	2.73
Luminous Efficacy	0.75	0.88
Gesamtenergieschirmung	83 %	86 %

30046 - GHP Silber 20R glasbeschichtete Aussenfolie



Gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen, vorbehalten