

TECHNISCHES DATENBLATT

Rollo- und Lamellenfolien (127mm) - geprägte und plissierte Folienoberfläche

Film Typ	Art.-Nr.	Lichtdurchlässigkeit %	Strahlenreflexion %	Strahlenabsorption %	UV-Durchlässigkeit %	Zurückweisung Gesamtsonnenenergie %	b-Faktor
silber/silber 2R	37630	1,50	87,00	11,50	<1	94	0,08
silber/bronze 2R	37680	2,30	78,00	19,70	<1	92	0,10
silber/grau 2R	37640	2,20	76,20	21,60	<1	91	0,10
grau/grau 2R	37580	2,02	7,60	90,38	<1	63,46	0,42
silber/weiß 0R	37790	0,90	90,50	8,60	<1	96	0,04
silber/schwarz 0R	37570	0,01	84,90	15,09	<1	96	0,05
silber/silber 10R	37610	16,60	64,20	19,20	<1	80	0,23
silber/bronze 10R	37660	8,80	59,00	32,20	<1	82	0,21
silber/grau 10R	37620	6,50	59,80	33,70	<1	83	0,19
grau/grau 10R	37560	7,80	9,50	82,70	<1	61	0,45
grau/gold 10R	37670	5,50	46	48,50	<1	81	0,22
silber/blau 10R	37970	13,50	54,50	32	<1	78	0,25
silber/grün 10R	37950	16,30	57,50	26,20	<1	79	0,24

Rollo- und Lamellenfolien (127mm) - nur geprägte Folienoberfläche

Film Typ	Art.-Nr.	Lichtdurchlässigkeit %	Strahlenreflexion %	Strahlenabsorption %	UV-Durchlässigkeit %	Zurückweisung Gesamtsonnenenergie %	b-Faktor
silber/silber 2R	36630	1,50	87,00	11,50	<1	94	0,08
silber/bronze 2R	36680	2,30	78,00	19,70	<1	92	0,10
silber/grau 2R	36640	2,20	76,20	21,60	<1	91	0,10
grau/grau 2R	36580	2,02	7,60	90,38	<1	63,46	0,42
silber/weiß 0R	36790	0,90	90,50	8,60	<1	96	0,04
silber/schwarz 0R	36570	0,01	84,90	15,09	<1	96	0,05
silber/silber 10R	36610	16,60	64,20	19,20	<1	80	0,23
silber/bronze 10R	36660	8,80	59,00	32,20	<1	82	0,21
silber/grau 10R	36620	6,50	59,80	33,70	<1	83	0,19
grau/grau 10R	36560	7,80	9,50	82,70	<1	61	0,45
grau/gold 10R	36670	5,50	46	48,50	<1	81	0,22
silber/blau 10R	36970	13,50	54,50	32	<1	78	0,25
silber/grün 10R	36950	16,30	57,50	26,20	<1	79	0,24

Die technischen Daten der Folienvarianten geprägt, plissiert und glatt sind identisch.

Diese Produkte sind mit folgenden Oberflächenbearbeitungen erhältlich:

- geprägt und plissiert
- nur geprägt
- nur plissiert

Hinweis:

Für die Verwendung in Büros mit Bildschirmarbeitsplätzen eignen sich alle Produkte mit 2R Kennzeichnung. Die Ausführung „geprägt und plissiert“ sollte generell bevorzugt werden. (Reduzierung von Schüsselungseffekten und weniger kratzempfindlich)

Bei Breiten über 1550mm können Rollofolien quer verarbeitet werden, jedoch **nicht in plissierter Ausführung**. Nur geprägte Folien ohne Silberrücken verwenden.

Bei Vertikallamellen sind 127mm „geprägt/plissierte“ Folienbehänge zu verwenden. (Reduzierung von Korkenziehereffekten)

Die HAVERKAMP GmbH behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen vor. Technische Änderungen vorbehalten.

02.04.05

