

Film Typ	Oberflächenvergütung	Dicke μ	Art.-Nr.	Gesamt-Sonnenlicht			Sichtbarer Bereich		* Der z-Wert ist abhängig vom individuellen g-Wert der Verglasung		
				Transmission (%)	Reflexion (%)	Absorption (%)	Licht Transmission (%)	Licht Reflexion (%)	Ultraviolette Transmission 300 - 380 nm (%)	g Wert	*z Wert
GHP PRIMUS Serie											
Sonnenschutzfolien - reflektierend (R)											
GHP silber dunkel 20R	SR	70	30045	12	68	20	12	65	1	0,14	86
GHP plus silber dunkel 20R	SRplus	150	30046	10	66	24	14	65	1	0,14	86
GHP silber mittel 35R	SR	70	30145	29	46	25	32	41	1	0,31	69
GHP silber hell 50R	SR	70	30060	34	34	32	44	32	1	0,36	63
Sonnenschutzfolien - sputtered (S)											
GHP grau dunkel 20S	SR	90	33740	19	24	57	20	18	1	0,30	70
GHP grau mittel 35S	SR	90	33760	33	19	48	40	16	1	0,40	59
Sonnenschutzfolien - neutral (N)											
GHP spektral 45N	SR	100	36145	23	31	46	43	19	1	0,31	69
GHP spektral 70N	SR	100	36185	33	31	36	61	22	1	0,39	61
Sonnenschutzfolien - für Dachbereiche											
GHP silber 20R Splus	Polymer	150	30025	10	66	24	14	66	1	0,14	86
Antivandalismusfolien - Splitterschutzfolien											
GHP Antivandalismusfolie	SR	100	39940	81	9	10	89	10	10	0,84	16
GHP Splitterschutzfolie Din EN 12600 2B2	SR	120	35150	82	10	8	93	9	1	0,83	17

GHP Innenfolien

UV - Schutzfolien

GHP glasklar UV90 Nr	SR	70	34400	84	9	7	84	9	1	0,85	14
GHP neutral UV60 Nr	SR	70	34410	56	18	26	66	11	1	0,59	42

Sonnenschutzfolien - reflektierend (R)

GHP silber dunkel 20R	SR	60	30000	13	55	32	18	62	1	0,22	78
GHP silber mittel 35S	SR	60	30100	25	39	36	34	41	1	0,35	65
GHP silber hell 50R	SR	60	30200	40	31	29	48	26	1	0,45	58

Sonnenschutzfolien - sputtered (S)

GHP grau dunkel 20S	SR	50	33730	15	26	59	19	19	1	0,30	68
GHP grau mittel 35S	SR	70	33750	24	24	52	34	19	1	0,84	59
GHP IMPERIAL 65S	SR	60	31100	42	28	30	60	19	1	0,50	50

Sonnenschutzfolien - neutral (N)

GHP spektral 70N	SR	100	31101	36	23	41	66	15	1	0,45	52
------------------	----	-----	-------	----	----	----	----	----	---	------	----

Sichtschutz - Mattfolien

GHP weiß matt		70	34600	73	21	6	75	26	6		28
GHP weiß undurchsichtig		75	34605	6	67	27	1	88	1		86
GHP grau matt		70	34650	48	13	39	30	11	6		39
GHP bronze matt		70	34550	50	13	37	36	11	6		39

Splitterschutzfolien

GHP Splitterschutzfolie Din EN 12600 2B2	SR	120	35100	82	10	8	93	9	1		17
GHP Splitterschutzfolie Din EN 12600 1B1	SR	200	35200	82	10	8	93	10	1		17

Sicherheitsfolie angriffshemmend

GHP safe sr P2A	SR	300	12010	78	10	12	87	11	1		18
-----------------	----	-----	-------	----	----	----	----	----	---	--	----

Bickel Folientechnik GmbH behält sich gewisse Abweichungen, bedingt durch Herstellertoleranzen vor. Technische Änderungen vorbehalten.